

Грунтовка «Гамма ЭПИЦИНК-027»

ТУ 2312-101-98605321-2009

ТИП	Двухкомпонентный эпоксидный цинконаполненный материал с отвердителем полиамидного типа.																		
РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ	Предназначен для применения в качестве грунтовочного слоя в комплексных системах антикоррозионной защиты стальных крупногабаритных конструкций, подвергающихся всем категориям атмосферной коррозии. Возможно применение без покрывной эмали в качестве межоперационной защиты.																		
ОПИСАНИЕ	Обеспечивает долговечность, водостойкость и противокоррозионную стойкость системы лакокрасочного покрытия. Применяется в качестве грунтовок под эпоксидные, полиуретановые, акриловые и виниловые эмали. Формирует покрытие с содержанием цинка в сухой пленке не менее 80%.																		
СЕРТИФИКАЦИЯ	Свидетельство о государственной регистрации, выданное Управлением Федеральной Службы Роспотребнадзора по С.-Петербургу, действующее на всей территории Таможенного Союза.																		
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	<table border="1"><tr><td>Внешний вид покрытия</td><td>ровное, матовое</td></tr><tr><td>Цвет</td><td>серый</td></tr><tr><td>Время высыхания: до ст.3 при температуре (20 ± 2) °C, RH=60% для толщины сухой пленки 40мкм.</td><td>не более 2 часов</td></tr><tr><td>Доля нелетучих веществ по массе</td><td>83÷89,5 %</td></tr><tr><td>по объему</td><td>50÷58 %</td></tr><tr><td>Плотность (готовая смесь)</td><td>2,4÷2,8 кг/л</td></tr><tr><td>Теоретический расход на один слой¹⁾</td><td>140÷380 г/м² 18,2÷6,8 м²/л</td></tr><tr><td>Рекомендуемая толщина одного слоя сухой пленки ²⁾</td><td>30÷80 мкм</td></tr><tr><td>Рекомендуемое количество слоев</td><td>1÷2</td></tr></table>	Внешний вид покрытия	ровное, матовое	Цвет	серый	Время высыхания: до ст.3 при температуре (20 ± 2) °C, RH=60% для толщины сухой пленки 40мкм.	не более 2 часов	Доля нелетучих веществ по массе	83÷89,5 %	по объему	50÷58 %	Плотность (готовая смесь)	2,4÷2,8 кг/л	Теоретический расход на один слой ¹⁾	140÷380 г/м ² 18,2÷6,8 м ² /л	Рекомендуемая толщина одного слоя сухой пленки ²⁾	30÷80 мкм	Рекомендуемое количество слоев	1÷2
Внешний вид покрытия	ровное, матовое																		
Цвет	серый																		
Время высыхания: до ст.3 при температуре (20 ± 2) °C, RH=60% для толщины сухой пленки 40мкм.	не более 2 часов																		
Доля нелетучих веществ по массе	83÷89,5 %																		
по объему	50÷58 %																		
Плотность (готовая смесь)	2,4÷2,8 кг/л																		
Теоретический расход на один слой ¹⁾	140÷380 г/м ² 18,2÷6,8 м ² /л																		
Рекомендуемая толщина одного слоя сухой пленки ²⁾	30÷80 мкм																		
Рекомендуемое количество слоев	1÷2																		
СООТНОШЕНИЕ СМЕШИВАНИЯ	Основа / Отвердитель 027 = 1000 масс./ 70 масс. Основа / Отвердитель 027 = 4,5 объем. ч. / 1 объем .ч.																		
РАЗБАВИТЕЛЬ	3) увеличение разбавления материала может привести к снижению защитных свойств покрытия Растворитель «Темагам Р-2757» в количестве не более 10% ³⁾																		
ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ	Растворители: «Темагам Р-2757», РП, 646, 647, 648, Р-4, Р-5.																		
ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ	При температуре (20 ± 2) °C не менее 12 часов.																		
СРОК ГОДНОСТИ	В невскрытой заводской упаковке: основы - 2 года со дня изготовления (допускается расслоение основы, осадок должен перемешиваться), отвердителя – 2 года со дня изготовления.																		

НАНЕСЕНИЕ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Осуществляется по ГОСТ 9.402 (степень очистки от окислов – 2, степень обезжиривания - 1) или по МС ИСО 8501-1 (до степени Sa2 ½ или St3).

СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ

Безвоздушное распыление	Пневматическое распыление	Кисть
Диаметр сопла: (0,015-0,019)" Давление: 120-180 атм.	Диаметр сопла: 1,8мм Давление: 2,5-3,0 атм.	По дефектным поверхностям, полосовое окрашивание, окрашивание площадей до 1 м ² и изделий сложной формы.

УСЛОВИЯ ПРИ НАНЕСЕНИИ

В случае хранения основы эмали и отвердителя при отрицательных температурах перед применением выдержать их в закрытой заводской таре при температуре +10÷25°C в течение суток.

Непосредственно перед применением основу эмали и отвердитель тщательно перемешать каждый в своей таре, а затем смешать их между собой с помощью механического инструмента. После тщательного перемешивания полученной смеси, при необходимости, разбавить ее растворителем до достижения необходимой применяемому методу нанесения рабочей вязкости.

Подготовленную грунтовку наносить на сухую чистую поверхность при температуре окружающего воздуха от +10°C до +35°C и относительной влажности воздуха не выше 80%.

Для исключения конденсации влаги температура поверхности должна быть выше точки росы не менее чем на 3°C.

Материал рекомендуется периодически перемешивать в процессе работы во избежание осаждения цинкового порошка.

В процессе сушки следует исключить резкие колебания температуры. При окрашивании в замкнутых объемах следует обеспечить эффективную вентиляцию всего объема для удаления растворителя; не рекомендуется нагнетание горячего воздуха до полного испарения растворителей.

Наносить последующие слои следует после высыхания предыдущего.

РЕЖИМЫ ПЕРЕКРЫВАНИЯ

4) указанная информация должна рассматриваться только как рекомендуемая; действительное время перекрытия определяется на месте в зависимости от разбавления материала, толщины слоя и эффективности вентиляции.

Лакокрасочные материалы акрилового, винилового, уретанового и эпоксидного типов:

Продолжительность ⁴⁾ межслойной сушки покрытия ТСП=40мкм при относительной влажности воздуха 60% и температуре:					
+10°C		+20°C		+35°C	
Мин.	Макс. ^{*)}	Мин.	Макс. ^{*)}	Мин.	Макс. ^{*)}
8 час.	-	2 час.	-	1 час.	-

^{*)} Макс. – время перекрытия, в течение которого высохшему слою покрытия нет необходимости дополнительно придавать шероховатость.

В случае образования на поверхности покрытия белого налета солей цинка перед перекрытием последующим слоем схемы полностью удалить соли с поверхности пресной водой под давлением 300атм. или, водой при меньшем давлении с помощью жесткой синтетической щетки

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Материал огнеопасен! Не работать вблизи открытых источников огня. Работы производить при хорошей вентиляции, в резиновых перчатках, с использованием индивидуальных средств защиты. Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения. При попадании материала на кожу промыть ее теплой водой с мылом. Хранить грунтовку в помещении, исключив попадание на нее прямых солнечных лучей и влаги при температуре от - 40 °C до + 40 °C.

Данная информация основана на имеющихся у нас результатах лабораторных испытаний и практическом опыте применения. По мере её пополнения и совершенствования материалов, мы оставляем за собой право изменять указанные выше сведения без дополнительного уведомления.



195248, Санкт-Петербург,
ул. Бокситогорская, д.9, лит. К
тел./факс: (812) 327-06-57,
E-mail: gamma.coatings@tikkurila.com