ОПИСАНИЕ

Однокомпонентное термостойкое влагоотверждаемое покрытие на основе силиконалюминия

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Выдерживает температуру до 540°C (1000°F) на абразивоструйно очищенной стали до SSPC SP10/NACE 2 (ISO-Sa 2½)
- Выдерживает температуру до 400°С (750°F) на ржавой стали, механически очищенной до ISO-St3
- Используется для защиты стальных поверхностей как внутри помещений, так и в условиях атмосферного воздействия
- Не требует нагрева в период межслойной сушки
- Отличная атмосферостойкость
- Также подходит для нанесения поверх цинк-силикатного грунта
- Перед воздействием высоких температур необходимо выдержать время сушки не менее 3-х дней при 20°С (68°F)

ЦВЕТ И ГЛЯНЕЦ

- Алюминиевый и черный
- Полуматовый «яичная скорлупа»

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ 20°С (68°F)

Информация о продукте					
Количество компонентов	Один				
Плотность	1,1 кг/л. (тест) (9,2 lb/US gal)				
Сухой остаток по объему	45 ± 2%				
Летучие Органические Соединения (при поставке)	макс TECT 412,0 г/кг. TECT (TEST Directive 1999/13/EC, SED) макс. 498,0 г/л. (прибл. 4,2 lb/gal) (UK PG 6/23(92) Appendix 3)				
Рекомендуемая толщина сухой пленки	25 мкм (1,0 mils)				
Теоретическая укрывистость	18,0 м²/л для 25 мкм (722 ft²/US gal для 1,0 mils)				
Высыхание на отлип	45 мин				
Интервал перекрытия	Минимум: 16 ч				
Срок хранения	Не менее 9 мес. при хранении в сухом и прохладном месте				

Примечание:

- См. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ Интервалы перекрытия
- См. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ Время отверждения



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПОВЕРХНОСТИ И УСЛОВИЯМ НАНЕСЕНИЯ

Требования к состоянию поверхности

- Сталь; абразивоструйная очистка до ISO-Sa2½, шероховатость 30-75 мкм (1.2 3.0 mils) или в соответствии с ISO-St3
- Совместимое покрытие (цинксиликатный грунт) должно быть сухим, и не содержать посторонних включений, загрязнений и солей цинка

Температура поверхности и условия нанесения

• Температура поверхности во время нанесения и отверждения должна быть по крайней мере на 3°C (5°F) выше точки росы

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- Тщательно перемешайте до однородной консистенции используя механический смеситель
- При нанесении нескольких слоев, общая ТСП не должна превышать 80 мкм (3.1 mils)

ВОЗДУШНОЕ РАСПЫЛЕНИЕ

Рекомендуемый разбавитель

Применение разбавителя не допускается

Размер сопла

1.5 – 2.0 мм (прибл. 0.060 – 0.079 in)

Давление на выходе из сопла

0,3 - 0,4 MPa (прибл. 3 - 4 bar; 44 - 58 p.s.i.)

Кисть/Валик

• Используйте губчатые валики для достижения наилучшего результата при нанесении

ОЧИСТИТЕЛЬ

THINNER 21-06

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Таблица интервалов перекрытия для ТСП до 25 мкм (1.0 mils)							
Перекрытие	Интервал	10°C (50°F)	20°C (68°F)	30°C (86°F)	40°C (104°F)		
Этим же материалом	Минимум	24 ч	16 ч	12 ч	6 ч		
	Максимум	Неограничен	Неограничен	Неограничен	Неограничен		

Примечания: Поверхность должна быть сухой и без каких-либо загрязнений



Ref. 7564 Страница 2/4

Время отверждения для ТСП до 25 µm (1.0 mils)						
Температура поверхности	Высыхание на отлип	Отверждение до транспортировки				
10°C (50°F)	1 ч	5 ч				
20°C (68°F)	45 мин	3,5 ч				
30°C (86°F)	30 мин	2 ч				
40°C (104°F)	15 мин	1 ч				

Примечания: Необходимо обеспечить достаточную вентиляцию во время нанесения и отверждения (см. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЛИСТЫ 1433 и 1434)

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Для краски и рекомендованного разбавителя см. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЛИСТЫ 1430, 1431 и соответствующие паспорта безопасности
- Данный продукт является материалом на основе органических растворителей, поэтому следует избегать вдыхания аэрозолей и паров, а также попадания жидкой краски в глаза или на открытые участки кожи.

ДОСТУПНОСТЬ ВО ВСЕМ МИРЕ

Компания PPG Protective and Marine Coatings всегда стремится к тому, чтобы ее продукция была представлена во всем мире в унифицированном виде. Однако иногда требуются незначительные модификации продукта для обеспечения соответствия региональным или национальным требованиям/особенностям. В таких случаях используются альтернативные технические описания продуктов.

ссылки

•	ТАБЛИЦА ПЕРЕВОДОВ	ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ	1410
•	ПОЯСНЕНИЯ К ОПИСАНИЮ ПРОДУКТА	ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ	1411
•	ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ	ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ	1430
•	ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ В ЗАМКНУТЫХ ПРОСТРАНСТВАХ И ОХРАНА	ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ	1431
	ЗДОРОВЬЯ, ВЗРЫВООПАСНОСТЬ – ТОКСИЧНОСТЬ		
•	ОЧИСТКА СТАЛИ И УДАЛЕНИЕ РЖАВЧИНЫ	ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ	1490
•	СПЕЦИФИКАЦИЯ НА МИНЕРАЛЬНЫЕ АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ	1491
•	ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ – ТЕМПЕРАТУРА ПОВЕРХНОСТИ –	ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ	1650
	ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА		

ГАРАНТИИ

Компания РРG гарантирует (і) свое право собственности на продукцию, (іі) что качество продукции на момент ее производства соответствует техническим условиям Компании РРG на такую продукцию и (ііі) что продукция будет поставлена без правомочных претензий любой третьей стороны по поводу нарушения любого патента США, защищающего продукцию. КОМПАНИЯ РРG ПРЕДОСТАВ/ПЯЕТ ГОЛЬКО НАЗВАННЫЕ ГАРАНТИИ, А ОТ ВСЕХ ПРОЧИХ ПРЯМИЮ ВЫРАЖЕННЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ, ОГОВАРИВАЕМЫХ ЗАКОНОМ ИЛИ ВОЗНИКАЮЩИХ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ, ВОЕДЕСТВИЕ С БЫЧНОЙ ПРАКТИКИ ДЕЛОВЫХ ОПЕРАЦИЙ ИЛИ ТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ, ВКЛЮЧАЯ КРОМЕ ВСЕГО ПРОЧЕГО, ЛЮБЫЕ ИНЫЕ ГАРАНТИИ СООТВЕТСТВИЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ И ОПРЕДЕЛЕННОМУ НАЗНАЧЕНИЮ, КОМПАНИЯ РРG ОТКАЗЫВАЕТСЯ. Любая претензия по настоящей гарантии должна быть предъявлены Покупателем компании РРG в письменной форме в течение пяти (б) дней с момента выявления Покупателем заявляемого дефекта, однако ни при каких условиях не позднее, чем истекает соответствующий срок годности продукции при ее хранении, или не позднее одного года с даты поставки продукции Покупатель, в зависимости от того, что произошло ранее. Если Покупатель не уведомил компанию РРG о подобном несоответствии в том порядке, который изложен выше, Покупатель теряет право на возмещение по этой гарантии.



Ref. 7564 Страница 3/4

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

НИ ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ КОМПАНИЯ РРG НЕ БУДЕТ НЕСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО ЛЮБОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ КВАЛИФИКАЦИЯ ВОЗМЕЩЕНИЯ (НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, ИЗ ЧЕГО ВЫТЕКАЕТ ТАКАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ— ИЗ НЕБРЕЖНОСТИ ЛЮБОГО РОДА, ОБЪЕКТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ИЛИ ИЗ НАРУШЕНИЯ ЗАКОНА) ЗА ЛЮБОЙ КОСВЕННЫЙ, ОСОБЫЙ, СЛУЧАЙНЫЙ ИЛИ ЗАКОНОМЕРНЫЙ УЩЕРБ, ЛЮБЫМ ОБРАЗОМ ЗАВИСЯЩИЙ ОТ, ВОЗНИКАЮЩИЙ ВСЛЕДСТВИЕ ИЛИ ПРОИСХОДЯЩИЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОДУКЦИИ ЛЮБЫМ ОБРАЗОМ. Информация, изложенная в настоящей памятке, предназначена только для общего ознакомления и основана на результатах лабораторных испытаний, которым, как считает компания РРG, можно доверять. В любое время, в порядке обобщения практического опыта и в связи с непрекращающимся усовершенствованием продукции компания РPG может внести изменения в приведенную здесь информацию. Все рекомендации и предложения, касающиеся использования продукции РPG, язложенные в технической документации или приводимые в ответах на конкретные запросы, или предлагаемые иным образом, основаны на данных, которые, по мнению компании PPG, язляются достаточно надежными. Продукция и соответствующая информация предназначены для пользователей, обладающих необходимыми знаниями и опытом работы в промышленной отрасли. Конечный пользователь несет ответственность за то, чтобы определить пригодность продукции для использования в конкретных целях и считается, что Покулатель именно так и поступил, по своему усмотрению на свой риск. Компания РPG не контролирует качество или состояние субстрата, а также целый ряд факторов, оказывающих влияние на использование и применение продукции. Поэтому компания PPG не принимает на себя какую-либо ответственность за любого рода потерю, порчу или ущерб, возникшие в результате такого использования или экстраполяция данных могут быть причиной неудовлетворительных результатов. Настоящаю памятка отменяет собой все предыдущие версии, и Покулатель несет ответственность за то, чтобы данная информация данных могут быть причиной неудовлетворительных результатов. Настоящаю памятки по веремущим по ночалам п

The PPG Logo, Bringing innovation to the surface., and other PPG marks are property of the PPG group of companies. All other third-party marks are property of their respective owners.



Ref. 7564 Страница 4/4