

Описание:	КРАСКА HEMPEL производится и поставляется таким образом, что ее разбавление обычно не является необходимым при условии, что краска правильно смешана/размешана. Однако если краска должна быть нанесена тонкой пленкой (например, в качестве "герметизирующего слоя") или она стала слишком густой (например, по причине холодной погоды), то разбавители HEMPEL'S THINNERS, указанные в описании продукта, могут быть добавлены в краску для получения более подходящей для нанесения консистенции. Как правило, разбавление должно быть минимальным, так как излишек разбавителя оказывает влияние на качество окрасочных работ. Однако если нанесение должно осуществляться при высокой температуре (воздуха и/или стали), то разбавление, даже несмотря на все ограничения, указанные в технологических картах, может стать исключительно необходимым для того, чтобы избежать сухого распыла и формирования некачественной пленки. Разбавители HEMPEL'S THINNERS смешаны таким образом, чтобы обеспечить наилучшие результаты при работе с кистью, путем распыления и т.п. В некоторых случаях вместо разбавителей HEMPEL могут быть использованы обычные растворители. Мы не берем на себя никакой ответственности за результаты использования этих продуктов, так как они находятся вне нашего контроля. В любом случае, необходимо придерживаться соответствующей технологической карты продукта, а также ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ, если таковая имеется. В отношении использования РАЗБАВИТЕЛЕЙ для промывки оборудования см. ПРИМЕЧАНИЯ далее.
Рекомендовано применять:	08700 (24°C/75°F) HEMPEL'S GALVOSILs Для продуктов HEMPADUR в качестве пропитки для предотвращения "пузырения" поверх материалов GALVOSIL.
Наличие:	Включено в Общий Ассортимент. Поставка по предварительному заказу.
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:	
Номера оттенков/Цвета:	00000/ Бесцветный.
Точка воспламенения:	27 °C [80.6 °F]
Удельный вес:	0.9 кг/л [7.5 фунт/US галлон]
Содержание летучих органических веществ	894 г/л [7.4 фунт/US галлон]
Срок хранения:	3 лет со времени производства. <i>Характеристики базируются на утвержденных формулах компании ХЕМПЕЛЬ.</i>
НАНЕСЕНИЕ:	
Меры предосторожности:	Обращаться с осторожностью. До и в ходе применения необходимо соблюдать Меры предосторожности, изложенные на этикетках упаковки и банок.
Примечания	Оборудование, как правило, должно промываться тем РАЗБАВИТЕЛЕМ (THINNER), который рекомендован для данного продукта.
Примечание:	Hempel's Thinner 08700 Только для профессионального использования.
ИЗДАНИЕ:	HEMPEL A/S 0870000000