

Описание:	Hempel's Contex Primer Sealer 26600 - устойчивая к щелочам акриловая грунтовка на основе растворителя с отличными пропитывающими и пыле-связующими свойствами. Продукт специально разработан для применения в составе антикарбонизационных систем покрытия.
Рекомендуемое применение:	Идеально в качестве финишного покрытия внешних и внутренних стен и потолков зданий и сооружений. При необходимости можно использовать внутри помещений, например, для гаражей.
Подложки:	Бетон, кирпичная кладка, цементная штукатурка и т.п.
Характеристики:	Разработан для использования в составе антикарбонизационных систем Отличные пропитывающие свойства Превосходные пылесвязующие свойства Отличная стойкость к щелочам
Срок/условия хранения:	24 месяца с момента изготовления. Продукт должен храниться в соответствии с местным законодательством, находясь в сухом и хорошо вентилируемом месте, вдали от источников тепла и прямого солнечного света.
Наличие:	Имеется в вариантах фасовки по 3,79л, 18л (В различных странах фасовка может различаться, в зависимости от требований местного законодательства)

Физические характеристики:*

Цвета/номера оттенков:	Белый/10000
Внешний вид:	Матовый
Сухой остаток, об. %:	32±2%
Теоретический расход:	10,7 м ² /л – 30 микрон**
Температура вспышки:	41°C
Удельный вес:	1,14 кг/л
Сухая на поверхности:	4 часа (10°C)
Полностью сухая:	8 часов (10°C)
Содержание ЛОС:	558 г/л

Условия нанесения:

Способ нанесения:	Валик/кисть	Обычное распыление	БВР
Разбавитель (макс. по объему.):	08080 (5%)	08080 (20%)	08080 (15%)
Размеры сопла:	Не прим.	.070"–.086"	.017"–.021"
Давление на выходе из сопла:	Не прим.	3–6 бар (43–87 psi) 30°-50°	100 бар (1450 psi) 30°-50°
Угол факела:	Не прим.		
Фильтр:	Не прим.	Не прим.	100
Очистка инструментов:	Thinner 08080		
Толщина пленки, сухой:	30 микрон		
Толщина пленки, мокрой:	94 микрон		
Интервал перекрытия, мин.:	8 часов (10°C)	4 часа (20°C)	2 часа (40°C)
Интервал перекрытия, макс.:	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует

Безопасность:	Обращаться с осторожностью. До и в ходе применения необходимо соблюдать Меры предосторожности, изложенные на этикетках упаковки и банок, в Паспортах безопасности HEMPEL , а также следовать национальным и региональным требованиям по охране труда. Избегать вдыхания, контакта с кожей и органами зрения, не глотать. Принять меры обеспечения пожарной и взрывобезопасности, а также охраны окружающей среды. Применять только в хорошо проветриваемых помещениях.
Подготовка поверхности:	Поверхность должна быть прочной, твердой, сухой, на ней не должно быть пыли, песка, отслоившейся старой краски, грязи, цементного молочка, грязи масел и жиров.
Условия нанесения:	Применять только в тех случаях, когда нанесение и сушка могут происходить при температурах выше 5°C, и относительной влажности ниже 75%.
Примечания:	Время сушки указано при условии обеспечения надлежащей вентиляции.

Примечание:	* Указанные физические характеристики являются номинальными данными, соответствующими утвержденным рецептурам Группы компаний HEMPEL. На них распространяются обычные производственные допуски и, там, где это указано, являющиеся стандартным отклонением в соответствии с ISO 3534-1. ** Теоретический расход рассчитан, исходя из конкретных значений сухого остатка и толщины сухой пленки. Практический расход будет зависеть от конкретной толщины сухой пленки, типа подложки и соответствующего коэффициента расхода. На физические характеристики распространяются обычные производственные допуски. С дополнительной информацией можно ознакомиться в «Пояснительной записке».
--------------------	--

Издание: HEMPEL MIDDLE EAST

Настоящая Технологическая карта заменяет ранее изданные.

См. пояснения, значения терминов и содержание параметров в «Пояснительной записке к технологическим картам» на сайте www.hempel.com. Технические данные, установленные требования, указания и рекомендации, приведенные в настоящей Технологической карте, являются результатом испытаний и опыта, накопленного при контролируемых или специально заданных условиях. Их точность, полнота и пригодность в конкретных условиях любого подразумеваемого использования Продукции должны определяться исключительно Покупателем и/или Потребителем.

Поставка продукции и любое техническое содействие обеспечиваются в соответствии с ОБЩИМИ УСЛОВИЯМИ ПРОДАЖ, ПОСТАВОК И ОБСЛУЖИВАНИЯ **HEMPEL**, если иное не согласовано особо в письменном виде. Производитель и Продавец не несут ответственности, а Покупатель и/или Потребитель отказываются от предъявления претензий, включая любого рода ответственность за ситуации, возникающие в том числе из-за халатности или по другой подобной причине, за исключением, как сказано в вышеупомянутых ОБЩИХ УСЛОВИЯХ, ответственности за любые последствия, нанесение травм, прямых и косвенных убытков и повреждений, произошедших по причине применения продукции в соответствии с рекомендациями, изложенными выше, на обратной стороне листа или иным образом. Данные о продукте могут быть изменены без предупреждения и становятся недействительными через 5 лет после даты издания.