



СПИСОК ХИМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ

Химикат	Устойчивость при разных температурах				
	30°	40°	50°	60°	70°
Уксусная кислота-ледниковая	N				
Уксусная кислота 10%	R				
Ацетон	N				
Квасцы	R				
Хлорид алюминия	R				
Нитрат алюминия	R				
Сульфат алюминия	R				
Гидроксид аммония	R				
Нитрат аммония	R				
Сульфат аммония	R				
Анилин	N				
Аква реджиа (смесь азотной и соляной кислот)	N				
Асфальт	R				
Хлорид бария	R				
Гидроксид бария	R				
Нитрат бария	R				
Сульфид бария	R				
Пиво	R				
Бензойная кислота	R				
Бензол	R				
Бензофуран (кумарон)	R				
Бензиловый спирт	R				
Черный щелок	R				
Борная кислота	R				
Бромная вода	R				
Бутанол	R				
Бутил ацетат	R				
Масляная кислота	N				
Хлорид кадмия	R				
Нитрат кадмия	R				
Сульфат кадмия	R				
Хлорид кальция	R				
Гидроксид кальция	R				
Нитрат кальция	R				
Сульфат кальция	R				
Сульфит кальция	R				
Каприновая кислота	R				
Каприловая кислота	R				
Углекислота	R				
Тетрабромид углерода	R				
Тетрахлорид углерода	R				
Хлорбензол	R				
Хлороформ	N				
Хромовая кислота -10%	R				
Хромовая кислота -15%	R				
Хромовая кислота -50%	N				
Лимонная кислота	R				
Хлорид меди	R				
Нитрат меди	R				
Сульфат меди	R				
Креозол	R				
Креозотовое масло	R				
Сырая нефть	R				
Кумола	R				
Циклогексанон	R				
Диацетоновый спирт	R				
Диаллилфталат	R				
Дибутилфталат	R				
Дихлоруксусная кислота	N				
Дихлорбензол	R				
Дихлорэтилен	N				
Дизельное топливо	R				
Дипропиленгликоль	R				
Этилацетат	R				
Этиловый спирт (этанол)	R				
Этиламинкетон	R				
Этилглицоль (Cellosolv)	R				
Ацетат этиленгликоля	R				
Дихлорид этилена	N				
Этиленгликоль	R				
Хлорид железа	R				
Нитрат железа	R				
Сульфат железа	R				
Рыбий жир	R				
Фтороборная кислота	R				
Фторосиликатная кислота -32%	R				
Формалин	R				
Муравьиная кислота	N				
Мазут	R				
Фурфурол	N				
Глицерин	R				
Гептан	R				
Гептановая кислота	R				
Гексан	R				
Гидравлическая жидкость	R				

Химикат	Устойчивость при разных температурах				
	30°	40°	50°	60°	70°
Гидразин	R				
Соляная кислота	R				
Плавиковая кислота 10%, 48%	N				
Гидрофторосиликатная кислота - 32%	R				
Пероксид водорода - 10%	R				
Сероводород, сухой	R				
Сероводород, мокрый	R				
Йодиновая кислота	R				
Изопропиловый спирт	R				
Керосин	R				
Молочная кислота -25%	R				
Ламповое масло	R				
Лауриновая кислота	R				
Лауриловый спирт	R				
Уксуснокислый свинец	R				
Льняное масло	R				
Смазочное масло	R				
Хлорид магния	R				
Гидроксид магния	R				
Нитрат магния	R				
Сульфат магния	R				
Масло кукурузы	R				
Малеиновая кислота	R				
Ацетат ртути	R				
Хлорид ртути	R				
Метиловый спирт (метанол)	R				
Метилэтилкетон (МЕК)	R				
Метилизобутилкетон (MIBK)	R				
Молоко	R				
Минеральные масла	R				
Монохлоруксусная кислота	N				
Хлорид никеля	R				
Нитрат никеля	R				
Никельсульфат	R				
Азотная кислота -5%	R				
Азотная кислота -20%	R				
Азотная кислота -40%	N				
Нитробензол	N				
Щавелевая кислота	R				
Пальмитиновая кислота	R				
Фталевая кислота	R				

Химикат	Устойчивость при разных температурах				
	30°	40°	50°	60°	70°
Хлорид калия	R				
Дихромат калия	R				
Феррицианид калия	R				
Феррицианид калия	R				
Гидроксид калия	R				
Азотнокислый калий	R				
Перманганат калия	R				
Смешанный виннокислый калий-натрий	R				
Сульфат калия	R				
Пропиленгликоль	R				
Салициловая кислота	R				
Нитрат серебра	R				
Ацетат натрия	R				
Карбонат натрия	R				
Хлорид натрия	R				
Хромат натрия	R				
Дихромат натрия	R				
Гидроксид натрия	R				
Гидроксид натрия -10%	R				
Гидроксид натрия -50%	R				
Гипохлорит натрия	N				
Нитрат натрия	R				
Нитрат натрия	R				
Сульфат натрия	R				
Сульфид натрия	R				
Сульфит натрия	R				
Сульфит натрия -30%	R				
Тиосульфат натрия	R				
Тиосульфит натрия	R				
Стеариновая кислота	R				
Стирол	R				
Раствор сахара	R				
Сера	R				
Сухой оксид серы	R				
Оксид серы мокрый	R				
Сернистая кислота	R				
Серная кислота -50%	R				
Серная кислота -96%	N				
Талловое масло	R				
Дубильная кислота	R				
Винная кислота	R				
Тетрахлорэтан	R				
Тетрахлорэтилен	R				
Хлорид олова	R				

Химикат	Устойчивость при разных температурах				
	30°	40°	50°	60°	70°
Сульфат олова	R				
Толуол	R				
Толуолдиизоцианат	R				
Трансформаторное масло	R				
Трихлоруксусная кислота	N				
Тринатрийфосфат	R				
Скипидар	R				
Мочевина (Карбамид)	R				
Аммиачная селитра	R				
Масло растительное	R				
Вода	R				
Ксилол	R				
Хлорид цинка	R				
Нитрат цинка	R				
Сульфат цинка	R				
Сульфит цинка	R				
Аппатитовый концентрат	R				
Моноаммонийфосфат	R				
Нитроаммофоска	R				

R	= Устойчив
N	= Неустойчив

Данные, приведенные на этой диаграмме, должны рассматриваться только как ориентиры. Эти данные основаны главным образом на лабораторных испытаниях и частично на практическом опыте. Этот список устойчивости для WG-Велефорс действителен для вторичных огражденных бассейнов с короткой экспозицией для химических веществ с высокой температурой.

Для непрерывной экспозиции с погружением всегда необходимо связаться для утверждения изготовителя.

Так как нагрузки в промышленной среде могут быть более многогранным и частично неизвестным.

Велесград гарантирует только, что WG-Велефорс изготавливается без дефектов материала, включая процесс изготовления.

**НАСТОЯЩИЙ СПИСОК ХИМИЧЕСКОЙ
УСТОЙЧИВОСТИ ЗАМЕНЯЮТ ВСЕ ПРЕДЫДУЩИЕ
ИЗДАНИЯ**