

<u>Test Type</u>	<u>Test Method</u>	<u>Specification Details</u>	<u>Typical Results</u>
Погружение	ISO 2812 Part 2 - "Погружение в в морскую воду с температурой 40С"	1 слой x 100 мкм сухой пленки, нанесенный на сталь, подготовленную по Sa2.5	Нет дефектов в течение 1000 часов испытаний.
Погружение	ISO 2812 Part 1 - "Погружение в воду с температурой 40С"	1 слой x 100 мкм сухой пленки, нанесенный на сталь, подготовленную по Sa2.5	Нет дефектов в течение 1000 часов испытаний.
Распыление соляного раствора	ISO 7523 - "Устойчивость к продолжительному распылению соляного раствора.	1 слой x 100 мкм сухой пленки, нанесенный на сталь, подготовленную по Sa2.5	Нет дефектов и ржавчины по краям от среза в течение 500 часов испытаний.
Адгезия	ISO 4624 - "Определение адгезии методом отрыва"	1 слой x 75 мкм сухой пленки, нанесенный на сталь, подготовленную по Sa2.5	Не менее 10 МПа используя гидравлический адгезионный тестер . Толщина пластины 5 мм .
Адгезия	ISO 4624 - "Определение адгезии методом отрыва"	1 слой x 75 мкм сухой пленки, нанесенный на нержавеющую сталь.	Не менее 8 МПа используя гидравлический адгезионный тестер . Толщина пластины 5 мм .
Адгезия	ISO 4624 - "Определение адгезии методом отрыва"	1 слой x 75 мкм сухой пленки, нанесенный на алюминиевую пластину.	Не менее 5 МПа используя гидравлический адгезионный тестер . Толщина пластины 5 мм .

Результаты испытаний Intercure 200

Эпоксидный грунт,
содержащий фосфат цинка



<u>Test Type</u>	<u>Test Method</u>	<u>Specification Details</u>	<u>Typical Results</u>
Адгезия	ISO 4624 - "Определение адгезии методом отрыва"	1 слой x 75 мкм сухой пленки, нанесенный на оцинкованную сталь.	Не менее 3 МПа используя гидравлический адгезионный тестер . Толщина пластины 5 мм .
Адгезия	ISO 4624 - "Определение адгезии методом отрыва"	1 слой x 75 мкм сухой пленки, нанесенный на сталь, подготовленную шарошками или иглофрезами.	Не менее 2 МПа используя гидравлический адгезионный тестер . Толщина пластины 5 мм .
Адгезия	ISO 4624 - "Определение адгезии методом отрыва"	1 слой x 75 мкм сухой пленки, нанесенный на сталь, подготовленную шлифовальным инструментом.	Не менее 10 МПа используя гидравлический адгезионный тестер . Толщина пластины 5 мм .
Конденсация	ISO 6270 - "Устойчивость к продолжительной конденсации при 35°C"	1 слой x 100µm сухой пленки нанесенный на сталь, подготовленную по Sa2.5	Нет дефектов в течение 1000 часов испытаний.
Катодное отслаивание	ASTM G8 - "Катодное отслаивание покрытий трубопроводов"	1 слой x 50µm сухой пленки с верхним эпоксидным покрытием Interzone 1000	Менее чем 6 мм отслаивание в течение 30 дней испытаний.

15 Октября 2004

Page 2 of 2

All representation and statements concerning the product(s) in this report are accurate to the best of our knowledge. Any statements herein are not intended to be specific recommendations or warranties of any product, combination of products or fitness for purpose

