



JOTUN

Покрывтия серии Hardtop

Одни из самых широко используемых универсальных финишных покрытий на полиуретановой основе.

Многолетний успешный опыт применения покрытий Hardtop подтверждает их долговечность при использовании в различных климатических условиях для защиты морских и промышленных объектов.

Покрывтия серии Hardtop – двухкомпонентные полиуретановые покрытия, которые обеспечивают отличную передачу цвета и поддержание глянца. По своим свойствам превосходят аналогичные покрытия.

Покрывтия серии Hardtop отлично сочетаются с красками (грунтами) на эпоксидной основе и используются как финишные покрытия для защиты стальных конструкций в агрессивных средах.



Покрывтия серии Hardtop устойчивы к воздействию растворителей и химически активных веществ, легки в нанесении и полимеризуется при относительно низких температурах.



Покрывтия серии Hardtop являются одними из самых универсальных финишных покрытий для поддержания эстетичного внешнего вида металлических, бетонных и других поверхностей.

Технические характеристики покрытия

Цвета

Сухой остаток (в об.%)

Толщина пленки

Сухой

Мокрой

Теоретическая укрывистость

(м²/л при толщине 75 мк)

Время высыхания/перекрывтия (при 23°C)

Высохший до исчезновения отлипа

Высохший до нанесения следующего слоя, min

Жизнеспособность после смешивания (при 23°C)

Температура вспышки

Способность сохранять глянец

Устойчивость в воде

Абразивная устойчивость

Устойчивость к воздействию химикатов

Эластичность

Hardtop Flexi

Спектр почти неограничен

64±2

50 – 150 мк

80 – 230 мк

8,2 м²/л

1,5 ч

3 ч

2 ч

25°C±2 (setaflash)

очень хорошая

очень хорошая

очень хорошая

хорошая

отличная

Технические характеристики покрытия

Цвета

Сухой остаток (в об.%)

Толщина пленки

Сухой

Мокрой

Теоретическая укрывистость

(м²/л при толщине 75 мк)

Время высыхания/перекрывтия (при 23°C)

Высохший до исчезновения отлипа

Высохший до нанесения следующего слоя, min

Жизнеспособность после смешивания (при 23°C)

Температура вспышки

Способность сохранять глянец

Устойчивость в воде

Абразивная устойчивость

Устойчивость к воздействию химикатов

Эластичность

Hardtop AS

Спектр почти неограничен

50±2

40 – 60 мк

80 – 120 мк

10 м²/л

1 ч

5 ч

4 ч

26°C±2 (setaflash)

отличная

очень хорошая

очень хорошая

очень хорошая

очень хорошая

Для получения более детальной информации обращайтесь в офис компании Йотун.



ООО «ЙОТУН ПЭЙНТС»

Санкт-Петербург пр. Стачек 57 #31

тел. +7(812)332-00-80 факс +7(812)783-05-25

www.jotun.ru