



Покрытия серии Tankguard

Покрытия серии Tankguard специально разработаны для защиты стальных поверхностей от воздействия химических веществ.

Обладают исключительной устойчивостью к химикатам, обеспечивают долговременную защиту стали, что представляет очевидную экономическую выгоду.

Tankguard HB

Покрытие на эпоксидной основе. Успешно применяется для защиты стали от воздействия широкого спектра химических веществ.

- Трехслойная защитная схема
- Чистый эпоксид
- Технологичные интервалы перекрытия и время полимеризации
- Светлые тона для облегчения инспекций
- Исключительная устойчивость химикатам

Типовая схема
Tankguard HB 3 x 100 мк

Tankguard Storage

Феноловое эпоксидное покрытие. Разработано специально для хранения широкого спектра нефтепродуктов.

- Двухслойная защитная схема
- Легкость в нанесении
- Стойкое финишное покрытие
- Увеличенные интервалы перекрытия

Типовая схема
Tankguard Storage 2 x 125 мк

Tankguard HB CV

Толстослойное электропроводящее покрытие на эпоксидной основе. Обладает высокой устойчивостью к широкому спектру химикатов и растворителей, а также к сырой нефти и нефтепродуктам.

- Трехслойная защитная схема
- Специально разработанное электропроводящее покрытие
- Обладает всеми качествами Tankguard HB

Типовая схема
Tankguard HB CV 3 x 100 мк



Технические характеристики покрытия

Цвета
 Сухой остаток (в об.%)
 Толщина пленки
 Сухой
 Мокрой
 Теоретическая укрывистость
 Время высыхания/перекрытия (при 23°C)
 Высохший до исчезновения отлипа
 Высохший до нанесения следующего слоя, min
 Жизнеспособность после смешивания (при 23°C)
 Температура вспышки
 Глянец
 Устойчивость в воде
 Абразивная устойчивость
 Устойчивость к воздействию химикатов
 Устойчивость к химическому воздействию

Tankguard HB

Светло-серый, красный, светло-зеленый
 50±2
 80 – 150 мк
 160 – 300 мк
 6,3 – 3,3 м²/л
 3,5 ч
 12 ч
 8 ч
 25°C±2 (setaflash)
 матовый
 очень хорошая
 очень хорошая
 отличная
 отличная

Технические характеристики покрытия

Цвета
 Сухой остаток (в об.%)
 Толщина пленки
 Сухой
 Мокрой
 Теоретическая укрывистость
 Время высыхания/перекрытия (при 23°C)
 Высохший до исчезновения отлипа
 Высохший до нанесения следующего слоя, min
 Жизнеспособность после смешивания (при 23°C)
 Температура вспышки
 Глянец
 Устойчивость в воде
 Устойчивость к воздействию растворителей
 Устойчивость к воздействию химикатов
 Эластичность

Tankguard Storage

Светло-красный, красный
 63±2
 100 - 200 мк
 160 - 320 мк
 6,3 – 3,2 м²/л
 4 ч
 10 ч
 4 ч
 28°C±2 (setaflash)
 матовый
 очень хорошая
 отличная
 отличная
 удовлетворительная

Технические характеристики покрытия

Цвета
 Сухой остаток (в об.%)
 Толщина пленки
 Сухой
 Мокрой
 Теоретическая укрывистость
 Время высыхания/перекрытия (при 23°C)
 Высохший до исчезновения отлипа
 Высохший до нанесения следующего слоя, min
 Жизнеспособность после смешивания (при 23°C)
 Температура вспышки
 Глянец
 Устойчивость в воде
 Абразивная устойчивость
 Устойчивость к воздействию химикатов
 Устойчивость к воздействию растворителей

Tankguard HB CV

Серый
 50±2
 80 – 150 мк
 160 – 300 мк
 6,3 – 3,3 м²/л
 3,5 ч
 12 ч
 8 ч
 25°C±2 (setaflash)
 матовый
 очень хорошая
 очень хорошая
 отличная
 отличная



JOTUN

ООО «ЙОТУН ПЭЙНТС»

Санкт-Петербург пр. Стачек 57 #31

тел. +7(812)332-00-80 факс +7(812)783-05-25

www.jotun.ru